

7

07 19 23
Repelentes al agua

MasterProtect® H 107

Sellador repelente al agua de silano/siloxano base agua permeable al vapor

Enviroseal® 7

PRESENTACIÓN

- Jarras de 3.8 L (1 gal)
- Cubetas de 19 L (5 gal)
- Tambores de 205 L (54 gal)

COLOR

Líquido blanco lechoso, transparente al seca

RENDIMIENTO

- Ladrillo: 2.4–4.3 m²/L (100–175 ft²/gal)
- Concreto: 2.4–4.3 m²/L (100–175 ft²/gal)
- Estuco: 1.5–2.4 m²/L (60–100 ft²/gal)
- Piedra: Llame a su representante de ventas para obtener recomendaciones.

Se recomienda hacer una prueba para determinar el rendimiento real. El rendimiento variará de forma significativa de acuerdo a la porosidad del sustrato.

ALMACENAMIENTO

Almacene en recipientes sin abrir en un área limpia, seca y a una temperatura entre 2 y 43 °C (35 y 110 °F). Evite que se congele.

VIDA ÚTIL:

18 meses cuando se almacena de forma adecuada.

CONTENIDO COV

Menos de 250 g/L menos agua y exento de solventes.

DESCRIPCIÓN

MasterProtect H 107 es un sellador transparente a base de agua de silano/siloxano, formulado para proteger una amplia variedad de superficies verticales. Proporciona una solución efectiva en relación al costo para protección contra el agua y los elementos del medio ambiente.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Durabilidad prolongada debido a la repelencia al agua
- Cumple con la normativa de COV del EPA para la mayoría de jurisdicciones en EEUU
- Permite que la humedad interior escape sin dañar al sellador
- Es transparente y no mancha, no alterando la apariencia de la superficie
- Fácil de aplicar
- Costo efectivo al proporcionar un desempeño durable a un precio razonable

USOS RECOMENDADOS

- Vertical
- Interior o exterior
- Sobre el nivel del terreno

SUSTRATOS

- Ladrillo
- Concreto
 - Arquitectónico
 - Con agregado expuesto
 - Reforzado con fibra de vidrio
 - Prefabricado/colocado in-situ
 - Concreto precolado
- Piedra
 - Granito/mármol/caliza (natural)
 - Arenisca
- Estuco

FORMA DE APLICACIÓN**PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA SUPERFICIES VERTICALES**

1. Las superficies deberán estar completamente limpias y sin álcalis, eflorescencia, arena, polvo, tierra, aceite, grasa, películas químicas u otros contaminantes. Las superficies de concreto deberán estar completamente curadas.
2. Durante la aplicación y el curado las temperaturas de la superficie, del ambiente y del material deben ser de 4 °C (40 °F) o mayores. Las superficies podrán estar ligeramente húmedas antes de la aplicación, pero se recomienda que la superficie esté seca para obtener un mejor resultado y máxima penetración. No aplique el sellador cuando se espera que la temperatura descienda por debajo de los 4 °C (40 °F) en un lapso de 4 horas después de la aplicación.
3. Rejunte cualquier mortero suelto o desintegrado y permita un mínimo de 72 hora de secado antes de la aplicación. Complete cualquier trabajo de preparación antes de aplicar el sellador, permitiendo que cure por un mínimo de 6–12 hora (o hasta que fragüe). Llame a su representante para obtener mayor información.

Datos Técnicos

Composición

MasterProtect H 107 es una mezcla base agua de silano y siloxano..

Propiedades típicas

PROPIEDAD	VALOR
Sólidos por peso, %	7
Gravedad esecífica, kg/L	1.0
Densidad, lb/gal	8.33
Penetración, mm (in), Profundidad promedio, dependiendo del sustrato	1.0–1.5 (0.04–0.06)

Resultado de ensayos

PROPIEDAD	RESULTADOS	MÉTODO DE ENSAYO
Punto de inflamación, °C (°F)	> 93 (> 200)	ASTM D 3278
Permeabilidad al vapor, a 24 °C (75 °F)		ASTM D 1653
g/ft ² /24 horas	49.8	
% de sustrato sin tratar	86	
Prueba de repelencia al agua, % reducción de aumento en peso, 21 días de inmersión	75	ASTM C 642
Ganancia de peso en agua, %, 7 días de inmersión	2.20	ASTM C 642
Apariencia de la superficie después de la aplicación	Sin cambios	Método de prueba Federal de Reflectancia 6121

Los resultados de las pruebas son promedios obtenidos bajo condiciones de laboratorio. Se pueden esperar variaciones razonables.

APLICACIÓN

1. Haga una prueba en una pequeña área de la superficie (generalmente una sección de 1.5 x 1.5 m [5 x 5 ft]) antes de comenzar la aplicación de cualquier sellador penetrante para asegurar que se obtenga el desempeño, la estética y el rendimiento deseados. Deje pasar 5 a 7 días para que el material reaccione completamente antes de evaluar.
2. Mezcle el material completamente antes y durante la aplicación.
3. Aplique con una pistola de baja presión, sin atomización.
4. Rocíe con MasterProtect H 107 inmediatamente antes de la aplicación para cortar la tensión superficial y auxiliar al máximo la penetración.
5. Aplique a saturación desde la base hacia lo alto, usando suficiente material hasta obtener un escurrimiento controlado de 20 a 30 cm (8 a 12 in).
6. Los sustratos muy porosos pueden requerir 2 capas. Aplique la segunda capa tan pronto como sea visible en la superficie que la primera capa está seca.

TIEMPO DE SECADO

El tiempo normal de secado para MaterProtect H 107 es de 4 hora a 21 °C (70 °F) con 50% de humedad relativa. A temperaturas menores o humedades relativas mayores, el tiempo de secado puede prolongarse.

LIMPIEZA

Limpie el equipo y las herramientas con agua caliente y jabón al igual que cualquier exceso de aplicación. Los residuos secos pueden limpiarse con un detergente leve a base de cítricos o con agua muy caliente y restregando con un cepillo de cerdas blandas.

PARA MEJOR DESEMPEÑO

- Evite que el producto se congele.
- No diluya MasterProtect H 107.
- No aplique el producto en clima inclemente o cuando se pronostique mal clima en un lapso de 12 a 24 horas.
- Para prevenir que el material salpique en áreas adyacentes con plantas, cubra o proteja con paños.

- Las variaciones en la textura y la porosidad del sustrato afectarán el rendimiento y desempeño del producto.
- Proteja los productos asfálticos, como cubiertas de techos o productos de plásticos, de la pulverización.
- MasterProtect H 107 no inhibirán la penetración de agua a través de superficies agrietadas o que tengan cubrejuntas, calafateado o impermeabilización defectuosa.
- Asegúrese que esté usando la versión más actualizada de la hoja técnica y la hoja de datos de seguridad (SDS). Llame a su representante de ventas para confirmar.
- La aplicación adecuada es responsabilidad del usuario. Las visitas de campo del personal de BASF tiene como único propósito el hacer recomendaciones técnicas y no el de supervisar ni proporcionar control de calidad en la obra.

SEGURIDAD

Lea, entienda y siga la información contenida en la Hoja de Datos de Seguridad (SDS) y de la etiqueta del producto antes de usarlo. La SDS puede obtenerse solicitando a su representante de ventas de BASF. Para contactos de emergencia solamente, llame a **ChemTrec® al 1(800)424-9300**.

NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

BASF garantiza que este producto está exento de defectos de fabricación y cumple con todas las propiedades técnicas contenidas en la Hoja Técnica vigente, si el mismo se usa como se instruye dentro de su vida útil. Resultados satisfactorios dependen no solamente de la calidad del producto sino también de muchos factores fuera del control de BASF. BASF NO EXTIENDE NINGUNA OTRA GARANTÍA, O AVAL, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN FIN PARTICULAR CON RESPECTO A SUS PRODUCTOS. La única y exclusiva compensación del Comprador por cualquier reclamo relacionado a este producto, incluyendo pero sin limitarse a, reclamos relacionados con incumplimiento de garantía, negligencia, responsabilidad objetiva u otra causa, es el envío al comprador de un producto equivalente a la cantidad de producto que no cumple esta garantía o el reembolso de el precio original de compra del producto que no

cumple esta garantía, a decisión exclusiva de BASF. Cualquier reclamo relacionado a este producto debe recibirse por escrito dentro de un (1) año de la fecha del envío y cualquier reclamo que no sea presentado dentro de ese período constituirá una renuncia por parte del Comprador a realizar algún reclamo y la aceptación expresa de la calidad del producto. BASF NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGUN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE (INCLUYENDO LUCRO CESANTE) O PUNIBLE DE NINGÚN TIPO. El Comprador debe determinar la idoneidad de los productos para el uso previsto y asume todo riesgo y responsabilidad asociada con ello. Esta información y toda recomendación técnica adicional están basadas en el conocimiento y experiencia actuales de BASF. Sin embargo, BASF no asume ninguna responsabilidad por proporcionar tal información y recomendación, incluida la medida en que tal información y recomendación pueda estar relacionada a derechos intelectuales existentes de terceros, derechos de patente, tampoco se establecerá ninguna relación legal por o surgirá de, proporcionar tal información y recomendación. BASF se reserva el derecho de hacer cualquier cambio debido a progreso tecnológico o desarrollos futuros. El Comprador de este Producto(s) debe realizar una prueba de este producto(s) para determinar la idoneidad para la aplicación prevista del producto(s). El desempeño del producto descrito aquí debe verificarse por medio de prueba que debe realizarse por profesionales calificados.

*A partir del 1° de enero de 2014, Enviroseal 7 pasa a ser MasterProtect® H 107 como parte de la marca Master Builders Solutions.